

# СТАБИТЕРМ-022

Грунт для грунтования металлических поверхностей

ТУ 2313-009-84300285-2008

## Рецептура и производство ООО «Лаборатория огнезащиты»

г.Дзержинск Нижегородская область, тел/факс (8313) 23-00-11 (многоканальный)

e-mail: [info@stabiterm.ru](mailto:info@stabiterm.ru)

[www.stabiterm.ru](http://www.stabiterm.ru)

## Характеристика продукта

Грунт «Стабистерм-022» предназначен для первичного грунтования деталей из черного металла, гальванизированных сталей, оцинкованных сталей, цветных металлов, под последующую окраску лакокрасочными материалами. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Обеспечивает адгезию с другими ЛКМ. Грунт повышает адгезию покрытия к металлу и существенно тормозит развитие подпленочной коррозии.

### Применение

«Стабистерм-022» предназначен для грунтования изделий из черного металла, гальванизированных сталей, в том числе оцинкованных и цветных металлов под последующую окраску лакокрасочными материалами. Обеспечивает адгезию с другими ЛКМ. Металл, защищенный грунтом «Стабистерм-022» можно эксплуатировать в атмосферных условиях. В системе с огнезащитной краской «Стабистерм-317» обеспечивает огнезащиту воздуховодов до EI 60 мин.

### Цвет

Красно-коричневый

### Упаковка

Металлическая банка 5кг и 25 кг. По желанию заказчика возможен иной вид фасовки.

### Сертификаты

На каждую партию выдается паспорт качества, подтверждающий основные физико-химические показатели.



2 (2)

**Физико-химические показатели**

Внешний вид продукта	Вязкая тиксотропная жидкость серого цвета
Внешний вид покрытия	Матовая гладкая поверхность
Сухой остаток, %	40-45
Условная вязкость по ВЗ-6, не менее	60
Дисперсность, мкм, не более	50
Разбавитель	ксилол
Адгезия покрытия к поверхностям из черного металла, гальванизированных сталей, оцинкованных сталей, балл	1 <sub>1</sub>
Стойкость к статическому воздействию :	
- воды	240
- 5% раствора натрия хлористого, час, не менее	240

**Инструкция по нанесению****Подготовка поверхности**

Поверхность изделия должна быть предварительно очищена от пыли и обезжирена.

**Нанесение**

Грунт наносить на металлические поверхности в один слой при температуре окружающей среды от - 10°C до + 30°C. Толщина покрытия после высыхания должна быть 40-60 мкм. Расход грунта при нанесении кистью 70-90 г/м<sup>2</sup>. Срок выдержки покрытия до последующего нанесения лакокрасочных материалов не более 30 суток.

**Очистка инструмента**

Промыть ацетоном, ксилолом не дожидаясь высыхания инструмента.

**Хранение**

Хранить в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях при температурах окружающей среды от - 40°C до +40°C пробками и крышками вверх, вдали от источников тепла и влаги. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

**Техника безопасности**

***Работать в проветриваемых помещениях! Беречь глаза!***

При попадании продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании продукта на кожу промыть водой с мылом. Продукт соответствует государственным требованиям безопасности.

***Грунт для металлических конструкций «Стабитерм-022» предназначен исключительно для профессионального применения!***

Все данные, указанные в настоящем документе, кроме подтвержденных официальными сертификатами, указаны справочно, на основании лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Фирма изготовитель не несет ответственности перед третьими лицами за вред, нанесенный неправильным, или нерегламентированным применением материала.

ООО «Лаборатория огнезащиты», г. Дзержинск Нижегородской области,

тел/факс (8313) 23-00-11 (многоканальный); e-mail: [info@stabiterm.ru](mailto:info@stabiterm.ru) [www.stabiterm.ru](http://www.stabiterm.ru)

